



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Klej do listew przypodłogowych - SUPER SYSTEM DO KLEPKI

Opis produktu:

Profesjonalny, wolny od rozpuszczalników aromatycznych, bezwodny i szybkowiązący klej. Charakteryzuje się dobrą stabilnością oraz wysoką odpornością na ścinanie. Tworzy elastyczną spoinę. Nie powoduje przebarwień i nie pochłania wilgoci z drewna. Wyjątkowa receptura zapewnia wysoką i trwałą siłę spoinienia.

Klej jest roztworem polimerów wielkocząsteczkowych w alkoholu z dodatkiem promotorów adhezji, plastyfikatorów, środków tiksotropowych, antyutleniaaczy i wypełniaczy.

Właściwości:

Kolor kleju - beżowy ciemny;

Kolor spoiny - beżowy ciemny;

Konsystencja - pasta;

Gęstość - 1,5 kg/L;

Czas otwarty kleju - 15 minut;

Czas wstępnego wiązania - 45 minut;

Czas pełnego wiązania - 24 h;

Wydajność - 1,2 - 2 m²/L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;

Właściwości spoiny - elastyczna, odporna na działanie mrozu i wody, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ścinanie;

Wytrzymałość spoiny na zrywanie - ok. 1,2 Mpa (12 kg/cm²);

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do przyklejania listew przypodłogowych, poręczy, kątowników, ćwierćwałków, ram obrazów, kasetonów z drewna, formatów szczególnie wrażliwych na wilgoć i innych materiałów drewnopodobnych a także wełny mineralnej i tkanin. Do wszystkich typów podłoży o dobrej trwałości: cementowego, cementowo-wapiennego, z jastrychów cementowych, mas samopoziomujących o minimalnej grubości 2 mm, jastrychów anhydrytowych, jastrychów asfaltowo-cementowych, płyt wiórowych i paździerzowych. Klej do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
MKL30KA	5903649009722	300 ml	kartusz		12	384	5	1920

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Klejone powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON i w miarę możliwości wyrównać. Zmniejszające przyczepność lub ruchome fragmenty nawierzchni dokładnie zetrzeć szczotką, zeszlifować, zerwać przy pomocy frezarki lub ześrutować. Luźne części dokładnie usunąć. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 2%. Zalecana wilgotność klejonych elementów od 8 do 12%.

2. Narzędzia:

Klej nakładać za pomocą króćca dozującego dołączonego do kartusza.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace wykonywać w temp. od +15°C do +25°C. (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

4. Zalecenia:

Odciać końcówkę i nałożyć króciec dozujący. Klej nanieść punktowo lub pasmami na podłoże lub elementy przyklejane. Złączyć i mocno docisnąć klejone elementy. Klejone przedmioty można pozycjonować przez ok. 15-20minut. Jeżeli występuje naprężenie lub mocowane elementy są szczególnie ciężkie należy je unieruchomić do czasu osiągnięcia pełnej wytrzymałości spoiny.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy należy czyścić "Rozcieńczalnikiem do kleju do parkietu" DRAGON. Zaschnięte plamy można usunąć jedynie mechanicznie.

6. Rozcieńczanie kleju:

Nie zaleca się rozcieńczać kleju.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-10U-KL

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Klej do listew

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. Od +15°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przed rozpoczęciem klejenia należy wykonać próbę na małej partii. Nie klei PP, PE, PTFE.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.