



## Informacja techniczno-handlowa

**Nazwa produktu:** Masa szpachlowa SUPERMOCNA - akrylowa - wzmocniona włóknem strukturalnym

**Opis produktu:**

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia masa szpachlowa akrylowa. Daje białe, gładkie powierzchnie o podwyższonej wytrzymałości na pęknięcie. Bardzo łatwa w obróbce po wyschnięciu. Nie zamula papieru ściernego.

Kompozycja dyspersji wodnej, wypełniaczy strukturalnych oraz środków pomocniczych.

**Właściwości:**

Kolor - biała do kremowej;

Gęstość - 1,5 kg/L;

Konsystencja - wysokolepka pasta;

Czas schnięcia - 6 h (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza);

Wydajność - 0,5 - 0,7 m<sup>2</sup>/kg przy grubości warstwy 1 mm;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie. Służy do wypełniania nierówności, rys, spękań, szczelin i ubytków w podłożu oraz wygładzania nierówności w powierzchniach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych. Idealna przy szpachlowaniu połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz jako podkład pod farby akrylowe, silikonowe, ftalowe. Zalecana do wykonywania tynku na gładko. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
SSA015	5903649009142	1.5 kg	opak. z tworzywa		12	96	4	384
SSA50	5903649009159	5 kg	opak. z tworzywa		-	24	5	120
SSA15	5903649009166	15 kg	opak. z tworzywa		-	11	4	44

**Sposób użycia:**

1. Przygotowanie powierzchni:

Szpachlowaną powierzchnię oczyścić ze starej łuszczącej się powłoki, tłuszczu i brudu. W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię należy zagruntować "Głęboko penetrującym podkładem gruntującym" DRAGON.

2. Narzędzia:

Masę nakładać pacą.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temp. od +10°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz szpachlowanych elementów) oraz wilgotności powietrza max. 70%.

4. Zalecenia:

Masę szpachlową dokładnie wymieszać. Jednorazowo nanosić warstwy grubości do 3mm. Maksymalna głębokość szpachlowania wynosi 5 mm. W przypadku wypełniania większych szczelin zaleca się nakładanie dwóch warstw w odstępach 6 h. Po wyschnięciu powierzchnia szpachlowana może być szlifowana i malowana. W celu zminimalizowania ryzyka mikropęknięć na powierzchni masy zaleca się, po upływie ok. 24 godzin zagruntować ją „Głęboko penetrującym podkładem gruntującym” DRAGON. W przypadku większych szczelin zaleca się stosowanie „Masy Szpachlowej SUPERMOCNEJ” DRAGON.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

6. Ograniczenia i uwagi:

Nie należy stosować masy w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Nie zużyta, szczelnie zamknięta w oryginalnym opakowaniu masa szpachlowa zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 1 rok

Norma: ZN-19Z-SSA

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno-handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



SSA

**Uwagi:**

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.